

## Vernis Epoxy

Vernis epoxy transparent à durcissement par des polyamines.

### PROPRIÉTÉS

- Bon brillant
- Très bon vitrificateur

### DESTINATION

- Boiseries intérieures :
- Meubles et comptoirs
  - Parquet

### RENDEMENT

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.



**1 COUCHE**  
6 à 8 m<sup>2</sup>/L

### TEINTES

**Incolore**



### CONDITIONNEMENT

VERNIS



0,75L

DURCISSEUR



0,25L

3 mois en emballage d'origine plein et fermé. Stocker à l'abri des fortes chaleurs.

### CARACTÉRISTIQUE COMPLÉMENTAIRES

ASPECT : **BRILLANT**

MASSE VOLUMIQUE : **1 kg/L**

POINT ÉCLAIR : **45°C**

VISCOSITÉ : **80KU**

NOMBRE DE COMPOSANTS : **2**

### MATÉRIEL & DILUTION

Diluant	Matériel	Taux
Diluant 67-232	Brosse ou rouleau 	0 à 5%
	Pistolet pneumatique	5 à 10%

Nettoyage des outils : diluant 67-232

### SÉCHAGE

A 20°C et hygrométrie normale

Hors poussière

Sec au toucher

Recouvrable



1 heure



8 heures



24 heures

**Durée de vie en pot du mélange : 4 heures**

## MISE EN OEUVRE

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- **Supports neufs** : le produit est destiné à être appliqué sur des supports propres et secs.
- **Entretien** : nécessite une bonne préparation (ponçage, bouches pores etc.)

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en œuvre. Nos services techniques sont à la disposition de nos clients pour mettre au point le système adapté à chaque installation spécifique.

### PROCESSUS D'APPLICATION EN 2 COUCHES MINIMUM

Bien mélanger le vernis et le durcisseur correspondant dans la proportion de 75/25 (en volume).  
Laisser mûrir de 15 à 20 minutes avant application.



# 02243 – Vernis Epoxy



## PROCESSUS D'APPLICATION 2 COUCHES

Bien mélanger le vernis et le durcisseur en respectant le rapport 1/1. Laisser le mélange mûrir 30 minutes environ avant l'application.



**AFNOR NFT 36 005**  
**Famille I, Classe 7b2**

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.

